



Opakowanie

- Kartusz 280 ml

Barwa

- Biała
- Przezroczysta-po utwardzeniu

Karta techniczna

KT 03_11 SILIKON AKRYLOWY

Produkt

Jednoskładnikowy uszczelniacz do spoin na bazie dyspersji akrylowej. Utwardza się poprzez odparowanie wody, tworzy trwale mocną, plastyczno-elastyczną spoinę.

Właściwości

- Bez rozpuszczalników,
- Bardzo łatwy do nakładania, malowalny akrylowymi i dyspersyjnymi farbami elewacyjnymi;
- Bardzo dobra przyczepność do styropianu, tynku, ścian z cegły, betonu itp.;

Zastosowanie

- Do wewnątrz i na zewnątrz;
- Naprawa pęknięć i szczelin w tynku strukturalnym, murze, betonie;
- Uszczelnianie spoin między ramami okiennymi, drzwiami i murem w celu
- Uszczelnianie tytanowo-cynkowych parapetów i murów

Tabela właściwości

Baza	dyspersja akrylowa		
Konsystencja	pasta tiksotropowa		
Gęstość	g/ml	1,05	
Sucha pozostałość	%	60	
Odporność termiczna	°C	-20 / +75	(po utwardzeniu)
Odporność termiczna	°C	-15	(w transporcie)
Temperatura aplikacji	°C	+5 / +40	
Szybkość nakładania	g/min	1100	(przy sile 3 mm i ciśnieniu 4 barów)
Kożuszenie	min	≈ 30	(przy 23 °C / 55 % wilg. względnej)
Wydłużenie przy zerwaniu	%	600	(zgodnie z DIN 53 504)
Ściekanie	mm	< 2	(zgodnie z ISO 7390)
Twardość zgodnie z Shore A(3s)		40 ± 3	(zgodnie z DIN 53 505)
Okres trwałości	miesiące	18	w temperaturze od +5°C do +25°C

Ograniczenie	Między innymi nie nadaje się do miejsc trwale obciążonych wilgocią i wodą, nie nadaje się do stosowania na podłożach z PE, PP, podłożach teflonowych i bitumicznych. Nie stosować w konstrukcjach zamkniętych.
Podłoże	Musi być czyste, suche, mocne, wolne od luźnych cząstek kurzu, tłuszczu i oleju.
Przygotowanie podłoża	Podłoża silnie chłonne zaleca się zabezpieczyć powłoką gruntową S2802A lub S-T70 lub uszczelniaczem rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:2.
Instrukcje	Powierzchnia musi być wolna od zanieczyszczeń, tłuszczu, kurzu i luźnych cząstek. Należy dopasować końcówkę aplikacyjną do szerokości spoiny poprzez cięcie. Zawartość kartusza należy wytłaczać za pomocą pistoletu mechanicznego lub pneumatycznego. Nadmiar szczeliwa należy wyrównać szpachelką i spoinę wygładzić. Aplikacja musi odbywać się w suchych warunkach. Przy dużym obciążeniu wilgocią i wodą uszczelniacz może stać się bardziej ciemny. Szczególnie w pomieszczeniach zewnętrznych zaleca się zabezpieczenie warstwy uszczelniającej powłoką z farb silnie emulsyjnych lub nienarażanie szczeliwa na trwale podwyższoną wilgotność i wodę. Powłoki można nakładać po pełnym dojrzeniu, ponieważ szczeliwo zmienia swoją objętość (zapada się i tworzy się menisk).
Uwaga	Należy nakładać szczeliwo z niewielkim naddatkiem z powodu zapadania się podczas wysychania. Uszczelniacz silikonowo – akrylowy ma różne odcienie, przy czym wersja przezroczysta w trakcie nakładania jest biała, a podczas schnięcia transparentna. Pozostałe wersje kolorystyczne zachowują swój odcień w trakcie aplikacji i po wyschnięciu. Np. wersja biała pozostanie białą. Nie wolno stosować w miejscach trwale obciążonych wilgocią i wodą bez stosowania powłok nawierzchniowych.
Czyszczenie	Materiał: benzyna. Ręce: mydło i woda, krem regenerujący do rąk.
Bezpieczeństwo ogólne	Patrz «Karta charakterystyki 03.11».
Aktualizacja	Zaktualizowano w dniu: 14.01.2026 Sporządzono w dniu: 12.11.2001

Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użytku. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.