

Hydroparkiet Boazeria

Hydroparkiet Boazeria - to bezpieczny dla zdrowia, wodorozcieńczalny lakier akrylowy. Daje powłoki subtelnie uwypuklające strukturę drewna, odporne na czasowe działanie wody i środków myjących.

ZASTOSOWANIE

Hydroparkiet Boazeria zalecany jest do malowania boazerii i elementów drewnianych wewnątrz pomieszczeń. Produkt nadaje się do malowania lamperii na podłożach mineralnych pokrytych wcześniej farbami wewnętrznymi (akrylowymi, lateksowymi).



SPOSÓB UŻYCIA

1. Przygotowanie podłoża

Hydroparkiet Boazeria należy przed użyciem wymieszać. Malowana powierzchnia powinna być odtłuszczona, dobrze przeszlifowana i odpylona. Drewno zażywiczone (świerk, sosna) należy dokładnie wymyć rozcieńczalnikiem NITRO. W przypadku malowania powierzchni drewna pokrytego wcześniej innymi powłokami należy wykonać próbę przyczepności. W przypadku braku kompatybilności zaleca się całkowite usunięcie starej powłoki.

2. Malowanie

Lakier należy nakładać cienkimi warstwami w temperaturach dodatnich (powyżej +12° C) pędzlem, wałkiem lub poprzez natrysk pistoletem hydrodynamicznym. Należy stosować szlifowanie międzywarstwowe drobnoziarnistym papierem ściernym. Zalecamy nakładać 2-3 warstwy lakieru w odstępach 3-4 godzin. Całkowite wyschnięcie uzyskuje się po ok. 72 godzinach, a pełne utwardzenie po ok. 14 dniach dlatego przez ten okres należy zachować ostrożność w czasie użytkowania lakierowanych powierzchni.

3. Dodatkowe informacje

Pod Hydroparkiet Boazeria nie należy stosować lakierów podkładowych! Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. LAKMA SAT Sp. z o.o. nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń

DANE TECHNICZNE

Sposób nanoszenia:	Pędzel, wałek	
	Natrysk	typ urządzenia -Airless
		wielkość dyszy -250- 300 µm
		kąt natrysku - 50°
		ciśnienie - 150- 200 bar
rozcieńczenie - do 5%		
Grubość powłoki (3 warstwy):	70 - 100 µm	
Ilość warstw:	2- 3	
Lepkość KWØ 4mm:	18- 30 s	
Gęstość:	1,01- 1,04 g/cm ³	
Zawartość substancji stałych:	powyżej 27%	
Czas schnięcia powłoki w temp. 20°C:	72 godz. (całkowite utwardzenie 3-4 godz. (między warstwami))	
Połysk wg. aparatu Gardnera 60°:	wersja z połyskiem	powyżej 80 %
	wersja z półmatem	35 - 45%
Twardość względna na wahadle Persoza:	powyżej 0,35	
Ścieralność:	powyżej 0,6 kg/ µm	
Rozcieńczalnik:	woda	
Czyszczenie narzędzi:	wodą	
Wydajność:	10 - 12 m ² /litr przy jednokrotnym malowaniu	
Wersje:	półmat, połysk	

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie	Waga pełnej palety
1 l	6	480	-
5 l	-	100	-
10 l	-	33	-



Power of innovation

SKŁADOWANIE

12 miesięcy od daty produkcji. Lakier przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do + 35°C.

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

Certyfikat Jakości Wyrobu nr BL1 / 43 / 2015

BHP I OSTRZEŻENIA

Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Chronić przed dziećmi.

LZO dopuszczalne dla produktu kat A/e/FW 130 g/l

LZO max 40 g/l

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Aktualizacja 23.08.2017

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.