

Sann Profi Ochrona płytek polerowanych


Stanie:

<20,0ET45cS]TJETQq734.05 97.44 280.87 14.184 reW* nBT/F4 8.04 Tf1 0 0 1
Brak danych *

W oparciu o dost

B- Wdychanie (toksycznie ostra):


Karta charakterystyki



Sann Profi Ochrona płytek polerowanych

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:

Nie dotyczy



Sann Profi Ochrona płytek polerowanych

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń

